

POLIETILENO / Cordas torcidas (3 e 4 cordões)



Descrição

Cabo monofilamento com muito boa resistência à abrasão adequado a situações que não requerem uma elevada carga de ruptura. É recomendada para actividades de navegação, pesca e uso geral.

POLIETILENO

DIAM. mm	PESO kg/100m	MBL Tonnes
4	0,802	0,19
6	1,80	0,42
8	3,21	0,73
10	5,01	1,11
12	7,21	1,58
14	9,82	2,13
16	12,8	2,75
18	16,2	3,45
20	20,0	4,21
22	24,2	5,08
24	28,9	6,00
26	33,9	6,97
28	39,3	8,08
30	45,1	9,21
32	51,3	10,4
36	64,9	13,1
40	80,2	16,0
44	97,0	19,2
48	115	22,6
52	135	26,4
56	157	30,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Boa resistência a ácidos;
 Alongamento até à ruptura 26%;
 Boa fluabilidade;
 Boa resistência à abrasão;
 Boa flexibilidade quando molhada;
 Mantém a resistência estando seca ou molhada;
 Não encolhe;
 Não absorve a água.